

Produkt przeznaczony do mycia i odtłuszczania istniejących powłok lakierniczych w celu usunięcia pozostałości tłuszczu, oleju, wosku, silikonu, piasku itp. Można go również stosować do odtłuszczania podkładów gruntujących i wypełniających przed dalszą naprawą.

**UNI DEGREASER****OCHRONA**

Stosować właściwe środki ochrony osobistej. AkzoNobel Car Refinishes rekomenduje stosowanie masek zasilanych czystym powietrzem.

**PODSTAWOWE
SUROWCE:**

Mieszanina specjalnych rozpuszczalników

ODPOWIEDNI DO:

Mycia i odtłuszczania podanych podłoży:

Stal
Stal ocynkowana
Aluminium
Części z tworzyw sztucznych
Podkłady gruntujące i wypełniające
Wszystkie istniejące powłoki, łącznie z termoplastycznymi akryłowymi

**PRZYGOTOWANIE
POWIERZCHNI:**

Zwilżyć dokładnie czystą ściereczkę Uni Degreaser i zmyć/odtłuścić powierzchnię mocno pocierając.
Natychmiast po tym dokładnie wytrzeć powierzchnię do sucha nową, czystą ściereczką.

Uwaga: Aby uniknąć kondensacji, zawsze używać odtłuszczaczy rozpuszczalnikowych w zakresie temperatur między 16 a 25°C.

**OKRES
PRZECHOWYWANIA:**

4 lata

LZO**2004/42/II B(a)(850)760**

Limit LZO według wymagań UE (kategoria produktu: IIB.a) w postaci gotowej do użycia: maks. 850 g/l.
Zawartość LZO dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maksymalnie 760 g/l.

AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.
The Park Warsaw Budynek B1
ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa

TYLKO DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU

WAŻNA UWAGA: Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę Charakterystyki i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli taka jest dostępna. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiegokolwiek odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej Karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane marki produktów w tej Karcie są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.
Siedziba firmy
AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoat.com
www.dynacoat.pl