

Extra Speed to przyspieszacz, który redukuje czas schnięcia lakierów bezbarwnych Clear 3000 Fast AS, **Clear 5000 HS**, Clear 6000 HS Anti Scratch, **Clear 7000 AS**, Clear 8000 i Clear 9000. Dodatek Extra Speed poprawia utwardzenie lakierów bezbarwnych i ułatwia ich polerowanie. Produkt przeznaczony do napraw miejscowych i jednoelementowych.

PROPORCJE MIESZANIA**Clear 3000 Fast AS**

- 2 Clear 3000 Fast AS
- 1 Flexi Hardener
- 10-20% Extra Speed

Clear 5000 HS

- 2 Clear 5000 HS
- 1 Flexi Hardener
- 10% Extra Speed

Clear 6000 HS AS

- 2 Clear 6000 HS AS
- 1 Flexi Hardener
- 10-20% Extra Speed

Clear 7000 AS

- 2 Clear 7000 AS
- 1 Flexi Hardener
- 10% Extra Speed

Clear 8000

- 2 Clear 8000
- 1 Clear 8000 Hardener
- 10% Extra Speed

Clear 9000

- 2 Clear 9000
- 1 420 Hardener
- 10% Extra Speed



MIARKA
D1

**PISTOLET**

Dysza: 1.2 - 1.4 mm
Ciśnienie robocze: 1.7 - 2.2 bar na wlocie*

*sprawdzić instrukcję pistoletu

**APLIKACJA / CZASY ODPAROWANIA / CZASY SCHNIĘCIA**

Szczegółowe informacje są podane w TDS lakieru bezbarwnego:



Clear 3000 Fast AS	D1.05.23
Clear 5000 HS	D1.05.26
Clear 6000 HS AS	D1.05.24
Clear 7000 AS	D1.05.17
Clear 8000	D1.05.14
Clear 9000	D1.05.16

**Uwaga:**

Nie używać Extra Speed w temperaturze aplikacji powyżej 25°C.

**OKRES
PRZECHOWYWANIA**

2 lata w 20°C

AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.
The Park Warsaw Budynek B1
ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa

DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU Z ODPOWIEDNIMI ŚRODKAMI OCHRONY OSOBISTEJ I WYPOSAŻENIEM BHP

WAŻNA UWAGA: Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę Charakterystyki i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli taka jest dostępna. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiegokolwiek odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej Karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane marki produktów w tej Karcie są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.
Siedziba firmy
AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoat.com
www.dynacoat.pl